

～ 国産材塗装合板

の極め付き～

ハヤシコート 檜

- ◎ 国産材の最高品質である檜を使用
 - ◇ 材の強度に不満なし
 - ◇ 樹脂によるコンクリート面への着色なし
- ◎ ウレタン塗装+αで塗膜を強化
 - ◇ 塗装面のヒビ割れなし
 - ◇ 塗装面のシワなし



《規格》

- ◇ J A S 表面加工コンクリート型枠用合板
- ◇ サイズ 12mm×900×1800
- ◇ 表・裏に檜、芯に杉 or 檜を使用



《性能試験結果》

J A S 項目	試験方法		結果
1. 合板の接着の程度	1 類浸せき剥離試験	沸騰水 4 時間、60℃ 気中 20 時間、沸騰水 4 時間、60℃ 気中 3 時間	剥離なし
2. 塗膜の接着の程度	平面引張り試験	塗膜面に金属盤を接着、直角方向に引張り剥離する荷重を測定	1N/mm ² 以上 (1cm ² 角で 10kgf の荷重)
3. 塗膜の耐候性	寒熱繰返し C 試験	60℃ 気中 2 時間、-20℃ 気中 2 時間 を 2 サイクル	割れ、膨れ、はがれなし
4. 塗膜の耐アルカリ性	耐アルカリ試験	NaOH 水溶液 48 時間被覆、水洗い後 24 時間放置	割れ、膨れ、はがれ、変色なし



林ベニヤ産業株式会社

〒541-0041 大阪市中央区北浜 4-8-4

<http://www.hayashi-hys.co.jp>

TEL06-6228-1401 FAX06-6228-1400

E-mail:info@hayashi-hys.co.jp

製造：七尾工場 〒926-8501 石川県七尾市大田町 110-43 TEL0767-52-4376